

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Nylon 100 %
Polyamide PA 6.6



Mode d'installation correct:



- ✓ Serrez toujours dans le même sens de sortie.
- ✗ Ne serrez jamais dans le sens opposé à la sortie.



INFLAMMABILITÉ
UL 94 V2



2,5 % D'ABSORPTION
(50 % D'HUMIDITÉ
RELATIVE)

RoHS



Large mm	Résistance (kg) Norme MIL - S - 23190	Point de fusion	Indice Limite d'Oxygène (LOI)	Corrosion de la fumée	Résistance diélectrique Volts / mm
2,4	8,0	+256 °C	27 %	5 %	50.000
2,5	8,1	+256 °C	27 %	5 %	50.000
2,8	14,0	+256 °C	27 %	5 %	50.000
3,6	18,2	+256 °C	27 %	5 %	50.000
4,8	22,2	+256 °C	27 %	5 %	50.000
7,6	54,4	+256 °C	27 %	5 %	50.000
9,0	79,4	+256 °C	27 %	5 %	50.000
12,6	114,0	+256 °C	27 %	5 %	50.000



—Rangez toujours les pinces dans des sacs scellés. Une fois le sachet ouvert, ils doivent être utilisés le plus rapidement possible.—
—Ne stockez jamais ce produit à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur.—